

CLASSE	COMPOSIÇÃO (%)			TAMANHO DE GRÃO (µm)	DENSIDADE (g/cm³)	DUREZA		RESISTÊNCIA À RUPTURA TRANSVERSAL (MPA)
	WC	Co	Ni			HV30	HRA	
CBT5	94,0	6,0	-	1,0	14,9	1690	92,5	2450
CBT10	93,8	6,2	-	2,5	14,9	1440	90,5	2800
CBT10F	93,9	6,1	-	0,8	14,9	1830	93,0	2700
CBT10UF	93,9	6,1	-	0,4	14,8	2070	94,0	3500
CBT10N	93,9	-	6,1	2,5	14,8	1650	90,5	1760
CBT15F	89,7	10,3	-	0,8	14,4	1560	91,5	3500
CBT20	88,0	12,0	-	2,5	14,1	1290	89,3	3200
CBT20F	85,0	15,0	-	0,8	13,9	1400	90,5	4000
CBT30	85,0	15,0	-	2,5	14,0	1240	88,8	3000
CBT40	83,0	17,0	-	3,0	13,9	1140	87,6	2900
CBT50	80,0	20,0	-	5	13,5	1100	84,3	2800